

## ATTRACTION

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	5,0
Hrúbka nášlapnej vrstvy	EN 429	mm	1,0
Hmotnosť	EN 430	g/m <sup>2</sup>	7420
Rozmer švorca	EN 427	mm	635 x 635



### KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 649
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34-43
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	C <sub>fl</sub> -s1 (voľná pokládka) B <sub>fl</sub> -s1 (trvalá pokládka)
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2
Protišmykovosť za mokra: test s olejom	DIN 51 130	trieda	R9

### VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,25
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,10
Protihluková izolácia	EN ISO 712-2	dB	4,0
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m <sup>2</sup> K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	-	-	Sanosol®
Povrchová úprava			PUR

### CE OZNAČENIE

	EN 14041	
---	----------	--