

FATRACLICK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Oblasť použitia	EN ISO 10582 EN ISO 10874	-	21-23 31-32 41
Hrúbka	EN ISO 24346	mm	9,5
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,4
Povrchová úprava	-	-	PUR
Rozmer lamely	EN ISO 24342	mm	1235 x 230
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	kg/m ²	3,6
Rozmerová stálosť	EN ISO 23999	%	≤ 0,1
Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Stálofarebnosť na umelom svetle	EN ISO 105-B02 (METHOD 3)	-	min. 6
Reakcia na oheň	EN 13501 - 1	-	B _{fl} -s1
Chemická odolnosť a odolnosť voči vzniku škvŕn	EN ISO 26987	-	vyhovuje
Odolnosť proti baktériám	EN ISO 846	-	áno
Protišmykovosť	EN 14041 DIN 51130	-	DS R11
Kročajový útlm	EN ISO 717-2	dB	16
Tepelný odpor	EN 14041	m ² K/W	0,0088
Podlahové kúrenie	-	-	áno
Vplyv kolieskových stoličiek	EN 425	-	vyhovuje
VOC	-	-	vyhovuje
Emisie formadehydu	EN 14041	-	E1

BALENIE

	Rozmer (mm)	Množstvo v kartóne (ks)	Množstvo v kartóne (m ²)
LAMELA	1235 x 230	6	1,704