

TARALAY PREMIUM COMPACT

TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	2,00
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 429	mm	> 1,0
Hmotnosť	EN 430	g/m ²	2580 - 2680
Šírka / Dĺžka pásu	EN 426	cm/bm	200/20

KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 649
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 - 43
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	B _{fl} -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2 (antistatické)
Protišmykovosť	DIN 51 130	trieda	R10



VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,40
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,10
Teplná vodivosť	EN 12 524	m ² K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02		≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	ISO 22196		99% zábrana rastu
Povrchová úprava			Evercare™

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / INTERIÉROVÁ KVALITA VZDUCHU

VOL po 28 dňoch	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certifikácia			Floorscore™

CE OZNAČENIE

	EN 14041	
---	----------	--