

TARASAFE STANDARD PUR

TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	2,00
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 429	mm	0,85
Hmotnosť	EN 430	g/m ²	2460
Šírka / Dĺžka pásu	EN 426	cm/bm	200/20






KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 649
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 - 43
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	B _{fl} -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2 (antistatické)
Drsnosť povrchu		µm	Rz ≥ 20
Protišmykovosť	DIN 51 130	trieda	R10

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,40
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,05
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m ² K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02		≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana			> 99% zabráňovanie rastu

CE OZNAČENIE

	EN 14041	   
---	----------	--