


POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.20
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.85
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2960
Šířka role	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Délka role	EN ISO 24341 (EN 426)	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 651
Zátěžová třída	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	34 - 42
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el.náboje	EN 1815	kV	< 2
Drsnost povrchu	-	µm	Rz ≥ 20
Kluznost za mokra (rampa-olej)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649	třída	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Test na kolečkovou židli (typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	SparClean
Chemická odolnost	EN ISO 26087 (EN 423)	-	OK
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	-	> 99 % potlačuje růst
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certifikát	-	-	Floorscore
CE ZNAČENÍ			
	EN 14041	