

TARALAY LIBERTEX

TARALAY LIBERTEX

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3.65
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2900
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Délka role	EN ISO 24341	lm	20

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	-	R10

VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Skupina otěruvzdornosti	-	skupina	T
Rozměrová stálost (požadovaná)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Rozměrová stálost (průměrná hodnota)			≤ 0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	19
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Protecsol®
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	-	-	Floorscore®

CE MARKING

	EN 14041				
---	----------	---	--	---	---